AOCEM 320 ESTUCOS

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ESTUCOS

DESCRIPCIÓN

AOCEM 320 ESTUCOS, es un promotor de adherencia para estucos y morteros, que se presenta en dos componentes:
a) Una parte líquida constituida por un polímero extremadamente fino disperso en agua.
b) Una parte sólida constituida por una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.
Su empleo está orientado a incrementar notablemente la adherencia del estuco sobre hormigón.

USOS

AOCEM 320 ESTUCOS, es un producto creado exclusivamente para ser usado como promotor de adherencia para Estucos y morteros evitando, en la mayoría de los casos, el puntereo. De esta forma se logra un revoque con mejor adherencia. **AOCEM 320 ESTUCOS** se puede utilizar en cielos, muros o pisos, en exteriores o interiores, según sea el caso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin partes sueltas o mal adheridas y sin impregnaciones de aceites que puedan actuar como desmoldante.
- Humedecer la superficie, sin dejar agua libre.
- Muros y pisos deben tener una edad mínima de 10 días para poder ser revestidos.

MODO DE EMPLEO

Se debe mezclar de la siguiente forma: agregar **AOCEM 320 ESTUCOS** sólido (parte B) a la tineta que contiene **AOCEM 320 ESTUCOS** líquido (parte A). El producto viene especialmente dosificado, para ser mezclado en la misma tineta y así evitar errores en la preparación. Mezclar y dejar reposar (aproximadamente 5 minutos) hasta obtener una consistencia espesa y homogénea. Luego de esto el producto está listo para ser utilizado. La aplicación se debe realizar con rodillo sobre toda la superficie húmeda pero sin agua libre.
AOCEM 320 ESTUCOS está seco en 24 horas, quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del mortero o estuco al cielo, muro o piso, según sea el caso.

RENDIMIENTO

El consumo de **AOCEM 320 ESTUCOS** depende de las condiciones de la superficie, como dato práctico:

Sobre Planchas de fibrocemento, Sobre hormigón liso, Sobre metal	40 a 45 m^2
Sobre Estucos peinados, Contracara de porcelanatos y cerámicos, Losas, Muros de albañilería, Muros de Hormigón Celular, Muros irregulares de hormigón.	35 a 40 m^2

PRECAUCIONES

- **AOCEM 320 ESTUCOS** no debe ser alterado en su dosificación.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Proteger el producto del sol.
- **AOCEM 320 ESTUCOS,** en su parte líquida, no debe congelarse.
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad parte sólida	1,3 kg/lt
Densidad parte liquida	1,0 kg/lt
Tº y Humedad de Almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Certificación	Supera Norma NCh 2471

ENVASES

- **AOCEM 320 ESTUCOS** parte líquida, tineta de 10 kgs.
- **AOCEM 320 ESTUCOS** parte sólida, saco de 20 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.